

PENDIENTES DE ENCAJE DE POLÍMERO SCULPEY

De : Karine Barrera



Fácil



2h

¿Cómo aplicar la pasta líquida Sculpey en sus creaciones?
 Cómo hacer un efecto de envejecido o pulido?
 Sigue las instrucciones que te presentamos a continuación.

Etapa 1
 Toma tu placa de silicona para hacer tu envejecido con pasta líquida de color bronce, este polímero es parte del conjunto de colores racimos de Sculpey. Para usarlo, debes desenroscar la tapa sin quitarte y girar el tubo al revés para vertir el polímero.



Paso 2
 Extienda el polímero líquido con la excelsa de goma provista con el molde de silicona. No debe haber agujetas pequeñas en la masa que en realidad son burbujas de aire, puede eliminarlas. Raspé toda la superficie de la silicona tanto como sea posible para que no haya polímero líquido en esta área, de lo contrario, después de cocinar, habrá una película opaca sea fina.



Paso 3
 Haga una cocción colocando este molde directamente en el horno plano. Cocine a 150 grados por 20 minutos. Desmoldé su envejecido doblando la placa de silicona y dejando el polímero líquido poco a poco, muy suavemente.



Paso 4
 Separe cualquier patrón que deseé cortando con un lápiz contorneando todas las características pequeñas que sostienen los patrones. Mientras hace esto, repita una segunda placa de polímero líquido del mismo color.



Paso 5
 Haga pequeñas plantillas de papel cubriendo la forma recortada y luego haciendo una especie de sombra alrededor dentro de la forma recortada para la flor grande y para la más pequeña un cuadrado con una enagua cortada en la costa del patrón. Refina la forma trabajando solo un lado del dibujo diluyendo primera una línea central del patrón para la simetría. Dobló la hoja en la línea central y corta tu diseño.




Paso 6
 Haga una placa negra poniéndola a través de la máquina de masa a una máquina moldeadora y fija. Aquí le pongo número 3 de la máquina Imperial. Coloque sus plantillas en el plástico y corte sus formas por duplicado con el cortador.



Paso 7
 Corta las formas rectangulares a 170 contra 100 milímetros, las que están hechas en la máquina manual. Corta la cola de las flores hechas de polímero líquido y perfure tanto.



Paso 8
 Monta tus arneses con anillos a anchos sobre las orejas de bronce.



¿Que material usar para Pendientes de encaje de polímero Sculpey?

MATERIAL



Anillas abiertas 7x0.8 mm - De Fabricación Europea - bronce x50
Ref :: ACC-311
Cantidad : 1



Ganchos 18 mm bronce x6
Ref :: BO-255
Cantidad : 1



Herramienta para modelado y arcilla polimérica x1
Ref :: OTL-775
Cantidad : 1



Pasta Premo 57 gr Negro (n°5042)
Ref :: PE2-5042
Cantidad : 1



Molde de silicono Sculpey Encaje x1
Ref :: TECH-497
Cantidad : 1



Arcilla de polímero líquido para horno Sculpey Glam Metallics x3
Ref :: TECH-500
Cantidad : 1



Cutter de precisión con manga ergonómico para todo soporte
Ref :: TOOL-577
Cantidad : 1

Resultado