

MARCADOR DE POSICIÓN DE CRISTAL DE POLÍMERO

De : Karine Barrera



Intermedio



2h

Crea una marca de lugar original usando arcilla polimérica para imitar los cristales en racimo en los que deslizarás una pequeña tarjeta con el nombre del huésped.

¿Que material usar para Marcador de posición de cristal de polímero ?

MATERIAL



Pasta Cernit Translucent 56gr Translúcido (n°005)
Ref :: CERNIT-001
Cantidad : 1



Pasta Fimo Effect 57gr Rosa Cuarzo (n°206)
Ref :: FIMO-206
Cantidad : 1



Frascos de polvo purpurina ultra fina Oro Brillante x20ml
Ref :: OTL-453
Cantidad : 1



Laca de acabado brillante 30ml x1
Ref :: OUT-607
Cantidad : 1



Pintura auxiliar para acrílica - DecoCrème de Pébéo - Gesso Blanc x120ml
Ref :: PEINT-632
Cantidad : 1



Copos de metal decorativo dorado x1g
Ref :: TOOL-297
Cantidad : 1

Paso a seguir

★ Paso 1/10

Toma la mitad del cuarzo rosado y los panes de masa translúcida. Dividirlos de nuevo en dos partes, mezclar el cuarzo y el translúcido, dejar los otros.



★ Paso 2/10

Desmorona todos los colores con tus dedos, espacia las piezas en tu soporte.



★ Paso 3/10

Desmorona un poco de pan de oro sobre la mezcla, pon un poco de acrílico blanco en algunos trozos de pasta.



★ Paso 4/10

Reúne los fragmentos presionando la masa para obtener hebras de diferentes longitudes y anchos.



★ Paso 5/10

Rueda los cilindros en tu soporte y luego lo enrollan por todos los lados para crear rectángulos.



★ Paso 6/10

Cortar los ángulos formados con una cuchilla a lo largo, luego cortar un punto en un extremo y un corte recto en el otro extremo.



★ Paso 7/10

Toma la longitud más larga para que puedas trabajar alrededor de ella con los otros cristales. Para fijarlos en el primer extremo, hay que cortarlos en la base en forma biselada, luego presionar para que se adhieran sin deformarlos. Corta con tu cuchilla el resto de los trozos de pasta.



★ Paso 8/10

Una vez que tu grupo de cristales esté armonioso puedes poner los pedazos cortados en la base y poner unos pocos entre los cristales. La cantidad de masa utilizada se utiliza para hacer dos manteles individuales.



★ Paso 9/10

Para evitar que el racimo se deforme durante la cocción, lo cocinará en un recipiente hueco lleno de bicarbonato de sodio. El polímero debe cubrirse tanto como sea posible reuniendo los granos alrededor. Hornee durante 30 minutos a 120 grados.



★ Paso 10/10

Remoje sus partes en agua para eliminar el bicarbonato. Pasa una fina película de barniz para resaltar las transparencias, y luego agrega unas pocas escamas finas.



Resultado