

PENDIENTES DE NIDO DE ABEJA CON FIMO LÍQUIDO

De : Karine Barrera



Fácil



2h

Haga un par de pendientes en arcilla polimérica con un patrón de panal con una placa de textura y Fimo líquido. Esta técnica es muy fácil de conseguir y da un efecto de profundidad gracias a la transparencia del polímero líquido, diviértete coloreando tu pasta texturizada con pasteles secos que te explicamos cómo hacer en este tutorial.

¿Que material usar para Pendientes de nido de abeja con Fimo líquido ?

MATERIAL



Anillas abiertas 5X0.7 mm - De Fabricación Europea - Dorado con oro fino x50
 Ref :: ACC-396
 Cantidad : 1



Pendientes cuadrados soporte para resina & polimérica 17x15mm Dorado oro fino x2
 Ref :: EAR-464
 Cantidad : 1



Pasta Fimo Soft 57gr Blanca (n°0)
 Ref :: FIMO-000
 Cantidad : 1



Accesorios forma de abeja para pegar 5.5x6 mm de Gold filled x1
 Ref :: GLD-750
 Cantidad : 2



Placa de textura 168x150 mm Alveolar
 Ref :: OUT-858
 Cantidad : 1



Pegamento de epóxido UHU Plus Endfest 300 90 min - 2 componentes
 Ref :: OUTIL-009
 Cantidad : 1



Sacabocados redondos x3
 Ref :: OUTIL-076
 Cantidad : 1



Fimo Liquid x50 ml
 Ref :: OUTIL-085
 Cantidad : 1




Surtid de 12 pasteles secos suaves cuadrados - MUNGYO - Colores Camaieu Sanguine
 Ref :: TECH-977
 Cantidad : 1

Paso a seguir

★ Paso 1/7

Toma 3 barras blancas de una barra de masa blanda Fimo. Ponga su masa primero bajo el rodillo y luego en la máquina Imperia en la muesca más ancha o justo debajo. Coloca tu placa de textura en el plato en la misma dirección que en la foto y luego pasa el rodillo por el conjunto, puedes usar un poco de talco para poner la textura y que no se pegue.



★ Paso 2/7

Cortar dos rondas de 3 cm con un cortador de galletas. Pase su hoja texturizada por la máquina pastelera varias veces para eliminar los hoyuelos. Coloca los tacos de las orejas en la masa, presionando para marcar los bordes. Con la cuchilla, recorte los cuadrados siguiendo las marcas de las uñas, colóquelos en los soportes de los lazos y, a continuación, coloque su placa de textura sobre esta superficie, presione y, a continuación, recorte con la cuchilla el exceso de masa que probablemente haya cubierto el borde dorado.



★ Paso 3/7

Rasca una barra de pastel seco ocre amarillo sobre un soporte y luego, con un pincel, colorea todas las celdas de los círculos y cuadrados.



★ Paso 4/7

Raspar un segundo color marrón sobre el polvo de ocre, mezclar los dos. Deje la brocha a un lado y trabaje con los dedos, colocando el dedo índice sobre el polvo, dando golpecitos para eliminar el exceso y luego pasando suavemente los dedos por la superficie de las células.



★ Paso 5/7

Deje el polímero en los espárragos tomar las otras piezas redondas a continuación, iniciar una media cocción que es sólo 15 minutos a 120 grados. Retira los cuadrados de su soporte y espera a que todo se enfrie. Colocar el Fimo líquido en todas las formas, debe quedar ligeramente abultado y liso. Espera cinco minutos para que todo se asiente, si hay pequeñas burbujas debes reventarlas con una llama acercándola a la burbuja como harías con la resina.



★ Paso 6/7

Empezar una segunda cocción a 120 grados durante 20 minutos. Perfora con un mandril de mano o con una dremel tus anillos, empezando con una broca pequeña y luego con una más grande para no soplar la película de polímero líquido mientras perforas. Coloca tus anillos y conéctalos a los pendientes.



★ Paso 7/7

Haz una mezcla de los dos componentes del pegamento, pon una gota en cada pendiente. Coge tus abejitas para pegarlas con un palillo o una punta, una gota de pegamento debajo y luego colócalas justo debajo de los anillos.



Resultado