

PULSERA DE CUENTAS CURVAS DE ARCILLA POLIMÉRICA

De : Karine Barrera



3h

¿Cómo crear tus propias cuentas curvas de arcilla polimérica para hacer una pulsera?

Crea tu propia pulsera de cuentas curvas con diferentes colores de arcilla polimérica.

¿Que material usar para Pulsera de cuentas curvas de arcilla polimérica ?

MATERIAL



Pasta Cernit Translucent 56gr Translúcido (n°005)
Ref : : CERNIT-001
Cantidad : 1



Pasta Cernit Number One 56gr Moreno (n°800)
Ref : : CERNIT-060
Cantidad : 1



Pasta Cernit Number One 56gr Ocre Amarillo (n°746)
Ref : : CERNIT-104
Cantidad : 1



Cuentas redondas trabajadas 7 mm - Chapado en oro x6
Ref : : ETA-461
Cantidad : 1



Hilo elástico 1 mm Elasticity Transparente x 25 m
Ref : : FC-1332
Cantidad : 1



Pasta Fimo Soft 57gr Blanca (n°0)
Ref : : FIMO-000
Cantidad : 1



Pasta Fimo Soft 57gr Caramelo (n°7)
Ref : : FIMO-007
Cantidad : 1



Micro-Mesh - Hoja de pulido 15x7.5 cm para modelado y arcilla polimérica 3600
Ref : : OTL-781
Cantidad : 1



Hoja abrasivo waterproof flex P800 230x280 mm x1
Ref : : TECH-719
Cantidad : 1




Hoja abrasivo waterproof flex P1000 230x280 mm x1
Ref : : TECH-720
Cantidad : 1

Paso a seguir


★ Paso 1/7

Coge media barra de arcilla polimérica translúcida y córtala en 4 trozos más o menos iguales.



★ Paso 2/7

Añadir una fina loncha de pasta opaca sobre los trozos translúcidos.




★ Paso 3/7

Mezcla tus colores retorciéndolos sobre sí mismos y aplastándolos después. Formar cilindros.




★ Paso 4/7

Cortar cada cilindro por la mitad a lo largo, perforar con una aguja, enrollar y estirar los cilindros entre los dedos para calcular su diámetro. El diámetro debe ser ligeramente mayor que el de los anillos dorados. Añade un segundo cilindro marrón.



★ Paso 5/7

Cortar cada color a 4 cm de largo.



★ Paso 6/7

En un recipiente poner una base de bicarbonato de sodio que servirá para no marcar las perlas durante su cocción. Coloque un vaso boca abajo en su mesa y luego coloque las perlas alrededor en contacto con la mesa, levántelas suavemente y colóquelas en el plato con el bicarbonato. Hornear a 120 grados durante 30 minutos. Tenga cuidado de que el vaso no esté demasiado cerca del horno, baje la rejilla y si lo desea puede retirar el vaso del horno después de 10 minutos de cocción y dejar sólo las perlas en el recipiente.



★ Paso 7/7

Lijar con dos granos finos 800 y 1000, pulir con una micro malla de grano medio como 3600. Termina con un disco de franela en un carrete o en la Dremel con su manguera flexible.



Resultado