

CRIOLLAS Y CAJA DE FLORES EN POLVO RAY SIN

De : Tiffanie Perles&Co



Fácil



30 minutos

¿Cómo se hacen las joyas de polvo cerámico?

¿Busca la joya perfecta para una boda, un bautizo u otra ocasión especial? ¡Tenemos LA joya perfecta para ti! En este tutorial para la revista Idées à faire n°45, nuestra diseñadora Tiffanie te propone hacer pendientes con Raysin 100 en polvo. Pero, ¿qué es el polvo Raysin? Es un polvo cerámico blanco, ideal para molduras de todo tipo. Este polvo, indoloro y neutro, se seca al aire libre con un tiempo de secado de unas 2 horas.

Este tutorial te enseñará a utilizarlo.

En este tutorial, aprenderás a hacer dos bonitas flores blancas de unos 48 mm de diámetro que podrás deslizar sobre dos dorados. Es una pieza de joyería bastante minimalista, pero que quedará genial con un atuendo informal o de diario. El polvo de raysin se vende en bolsas de 1 kg. Te proponemos un segundo DIY: una bonita caja a juego con los pendientes. Podrás guardar dentro tus últimas creaciones o cualquier otro accesorio.

Consejo: no viertas el resto de la mezcla en el lavavajillas porque corres el riesgo de atascarlo. Tíralo a la basura y espera a que la mezcla se endurezca antes de golpear el polvo seco sobre el bol con una cuchara para retirar el resto.

Consejo: no viertas el resto de la mezcla en tu bol ya que corres el riesgo de atascarlo.

No dudes en compartir los resultados de tus creaciones con nosotros en nuestra Facebook página o en nuestra Instagram cuenta con el hashtag #perlesandco. ¡Estamos deseando ver tus creaciones!

¿Que material usar para Criollas y caja de flores en polvo RAY SIN?

MATERIAL



Raysin 100 - Polvo cerámico blanco para moldeo - Basic x400g
Ref :: HRA-766
Cantidad : 1



Aros pendientes de 30x2 mm - Acero inoxidable 304 Oro x2
Ref :: INX-729
Cantidad : 1



Surtid de esponjas abrasivas Micro-Mesh x9
Ref :: OUTIL-334
Cantidad : 1



Molde de silicono para hacer una flor de 48 mm de resina
Ref :: TECH-187
Cantidad : 1



Moldes silicono en 2 partes para resina - caja x1
Ref :: TECH-891
Cantidad : 1

Paso a seguir

★ Paso 1/5

Mezclar el polvo Raysin con agua, como si fuera yeso. Mezclar en un recipiente no poroso, como acero inoxidable o vidrio. No utilice utensilios de madera. Para hacer la mezcla, vierta el equivalente a 5 cucharadas colmadas de polvo Raysin en el bol. Siga las instrucciones del envase para la cantidad correcta de agua y ajuste sobre la marcha. Mezcle bien y con rapidez, ya que el polvo se endurece rápidamente. El líquido debe tener la consistencia de un yogur batido.



★ Paso 2/5

Empiece vertiendo la mezcla en el molde con la cuchara sopera. Golpea el molde a medida que lo haces para alisar la mezcla. Una vez lleno el molde, coloque la tapa. Terminar con la flor utilizando el equivalente a una cucharadita de café. La flor debe quedar fina para que no resulte demasiado pesada. Golpear todos los moldes, 1 minuto cada uno, para que salgan las burbujas antes de que la mezcla se endurezca. Dejar cuajar durante 2 horas.



★ Paso 3/5

2 à 3h después, démóulez la boîte. Pegar el molde desde el borde y luego desde el centro y desmoldar suavemente.



★ Paso 4/5

Moldear suavemente la flor ya que todavía es frágil. A continuación, puede hacer un poco más de mezcla de polvo Raysin + agua para hacer la segunda flor. Trate de tener dos flores del mismo grosor.



★ Paso 5/5

Lijar los bordes de la caja y las flores para eliminar el exceso de polvo Raysin. Puede poner su lija de grano 1500 y las molduras en agua para lijar. Esto se llama lijado con agua. La ventaja es que puede limpiar la piedra pómex abrasiva a medida que avanza. Ahora sólo tienes que ensartar las flores en las cajas.



Resultado

